

塗装面積



12-18 m²/L (1コート)
(塗り面積は下地により異なります)

乾燥時間



触れるまで: 1時間
塗装間隔: 2時間~4時間
最終乾燥: 24時間
(気温25度、湿度60%)

塗装用具



刷毛、ローラー、
エアレススプレー
(洗浄はぬるま湯で行ってください)

ライムベースによるCO₂の吸収



この製品は、乾燥時、炭酸化プロセス中にCO₂を吸収し、空気中のCO₂を削減するのに役立ちます。
詳細: www.myhomeisatree.com

AmbientPro+ White Premium

Ambient Pro + Premiumは、最高級の石灰ベースとグラフェン技術を使って作られた光触媒塗料で、仕上がりはミネラル塗料特有の質感のあるつや消しタイプです。光触媒成分である酸化チタンのナノ粒子に、自然光または室内光が当たることによりホルムアルデヒドや有機汚染物質を分解します。内外部用の塗料として都市の空気を清浄し室内ではペットやタバコの臭いの除去にも役立ちます。石灰ベースの配合により通気性があることから結露を防止し、またグラフェンの配合により洗浄が可能です。

テスト塗りにて数値を確かめることをお勧めします。

使用上の注意: 通常の使用方法でご利用ください。また特別な疾病やアレルギーのある方はご使用を避けてください。ご使用の際は特に肌と目を保護し、本製品を吸い込まないようにしてください。子供の手の届かない場所に保管してください。

廃棄の仕方: お住まいの地域の規定に従ってください。容器は再利用されたポリプロピレン(PP)です。環境保護を考慮し、配水管に廃棄しないでください。

安全に関する情報: 安全性、物理的機能、生態学的機能および危険有害物質に関する情報は最新版のSDSを参照してください。



DANGER

塗装適用下地: 室内外の各種ボード、石膏、漆喰、各種既存塗膜、可塑化していない壁紙、レンガなど。

下地の状況: 湿気が無く乾燥していて表面に不純物の無いことをご確認ください。

製品の準備: 本製品をよくかき混ぜてから製品重量の10-15%の水(1Lの製品に対し150-200mlの水)を加え、気泡が出ないように注意しながらしっかりと混ぜ合わせます。

塗装方法・環境・乾燥: 水で1対1に希釈したAmbient Primer Premiumを事前に1回、下塗りします。24時間乾燥後に準備した本製品をウーローラーで均等になるように塗装します。塗装間隔は2-4時間空け、最終養生は24時間乾燥させます。(気温25°C、湿度60%にて)低温時、高温時、高温時、直射日光、太陽熱の影響を避け(5°Cから40°C以下)の気温時に塗装してください。乾燥後、塗膜硬度と耐性が得られる完全硬化までは30日間かかります。乾燥中は表面に摩擦をかける作業は避けてください。

標準塗装仕様: 通常6-9m²/L(2回塗り)ですが下地の種類や状態、使用するツールにより使用量は変わるため

危険有害性情報: 眼の損傷

皮膚刺激: 皮膚の刺激を引き起こします。※製品の詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

注意書き:

- ・取扱い時は手、眼、顔、衣類を保護して使用してください。
- ・取扱い後は手を水でよく洗ってください。
- ・眼に入った場合は数分間、水でよく洗い流してください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。
- ・医師の診断が必要な場合は容器または手元のラベルを持参してください。



S-P-01050
environdec.com



Information on the level of emissions of volatile substances into the indoor air, which pose an inhalation toxicity risk, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) Directive 2004/42/EC, Phase II. Annex II Cat. A/c 40 g / L.VOCs contained (in use). <1 g/L DE COVs

DATA SHEET OF THE PRODUCT:
<http://bit.ly/2GIXge9>



Graphene sheets made of carbon fibers that provide strength and durability.

GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Manufactured by: IEDISA, SA - A91854877
Pol. Poliviso, Carpinteros, 25.
El Viso del Alcor. Sevilla. España.
T.: (+34) 955 529 435
info@graphenstone.com
www.graphenstone.com



Net. Cont:
4L / 1.06 gal
V1-January2020

NO.2

塗装面積



12-18 m²/L (1コート)
(塗り面積は下地により異なります)

乾燥時間



触れるまで: 1時間
塗装間隔: 2時間~4時間
最終乾燥: 24時間
(気温25度、湿度60%)

塗装用具



刷毛、ローラー、
エアレススプレー
(洗浄はぬるま湯で行ってください)

主成分



天然素材の石灰を
使った製品

GrafClean

Ag+ White Premium

GrafClean Ag+ Premiumは天然素材から作られた塗料です。仕上がりはつや消しホワイトで内外装用としてお使いいただけます。配合されている銀イオン(Ag+)の効果により、細菌、真菌、ウイルス、原生動物の成長を防げて抗菌します。有毒物質は含有しておらず、通気性があります。病院、保育園、学校、診療所などの衛生管理をしっかり行いたい場所に最適です。グラフェンを配合したグラフェンストーン独自の技術が用いられており、高強度で耐久性のある塗料です。

塗装適用下地: 室内外のプラスター、石膏ボード、漆喰、各種既存塗膜、可塑化していない壁紙、レンガなど。

下地の状況: 湿気が無く乾燥していて脆弱な部分を取り除き、表面に不純物の無いことをご確認ください。吸水性のある素材には AmbientPrimer Premiumをあらかじめ塗布します。

製品の準備: 本製品をよくかき混ぜてから製品重量の10-15%の水(1Lの製品に対し150-200mlの水)を加え、気泡が出ないように注意しながらしっかりと混ぜ合わせます。

塗装方法・環境・乾燥: 本製品を均等に2~3回塗装します。塗装する面のふちから塗り

始め、ローラーを使い塗り広げて行きます。先行した塗装の乾燥途中の塗り重ねは細かい亀裂が生じる原因となるので避けてください。塗装間隔は2-4時間空け、最終養生は24時間乾燥させます。(気温25°C、湿度60%にて)低温時、高温時、直射日光、太陽熱の影響を避け(5°Cから40°C以下)の気温時に塗装してください。湿度が80%以上の場合、もしくは結露の可能性が高い場合は塗装を行わないでください。乾燥後、塗膜硬度と耐性が得られる完全硬化までは30日間かかります。乾燥中は表面に摩擦をかける作業は避けてください。

標準塗装仕様: 通常6-9 m²/L (2回塗り)ですが下地の種類や状態、使用するツールにより使用量は変わるためテスト塗りにて数値を確かめることをお勧めします。

使用上の注意: 通常的使用方法でご利用ください。また特別な疾病やアレルギーのある方はご使用を避けてください。ご使用の際は特に肌と目を保護し、本製品を吸い込まないようにしてください。子供の手の届かない場所に保管してください。

廃棄の仕方: お住まいの地域の規定に従ってください。容器は再利用されたポリプロピレン(PP)です。環境保護を考慮し、配水管に廃棄しないでください。

安全に関する情報: 安全性、物理的機能、生態学的機能および危険有害物質に関する情

報は最新版のSDSを参照してください。

注意書き:

- ・ 取扱い時は手、眼、顔、衣類を保護して使用してください。
- ・ 取扱い後は手を水でよく洗ってください。
- ・ 医師の診断が必要な場合は容器または手元のラベルを持参してください。



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information on the level of emissions of volatile substances into the indoor air, which pose an inhalation toxicity risk, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) Directive 2004/42/EC, Phase II. Annex II Cat. A/c 40 g / L.VOCs contained (in use). <1 g/L of VOCs

DATA SHEET OF THE PRODUCT:
http://bit.ly/2tvgoth

原産国 スペイン

GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Manufactured by: IEDISA, SA - A91854877
Pol. Poliviso, Carpinteros, 25.
El Viso del Alcor, Sevilla, España.
T.: (+34) 955 529 435
info@graphenstone.com
www.graphenstone.com

製品についてのお問合せ

地域の代理店もしくは製造元(technicalsupport@graphenstone.com)までお問合せください。

国内代理店 東京都八王子市台町2-19-10
安全塗料株式会社
TEL:042-626-6121
www.paintingwall.jp



Cont. Neto:
4L / 1.06 gal

V1-April2021